ARTICOLO
Article

Nebraska Thermo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical properties

	TIPO DI PROVA *type of test*	UNITA' *unit*	LONG. *along*	TRASV. *across*	METODO *test method*
CARICO/*strenght*	**CARICO DI ROTTURA** *tensile strenght*	**N/5cm**	200 ± 50	150 ± 50	ISO 1421:2016
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA *extension at break*	**%**	20 ± 5	50 ± 5	ISO 1421:2016
	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE *tear strenght*	**N**	6 ± 1	6 ± 1	UNI EN ISO 4674-1:2017 metodo B
	ADESIONE *peel adhesion*	**N/cm**	5 ± 2	5 ± 2	UNI EN ISO 2411:2018
FONDAMENTALI/*basic*	**SPESSORE** *thickness*	**mm**	0,80 ± 0,10		
	PESO *weight*	**g/m²**	270 ± 20		
	ALTEZZA *width*	**cm**	140		
	DIAMETRO DEL ROTOLO *roll diameter*	**cm**	23		
	LUNGHEZZA DEL ROTOLO *roll length*	**m**	50		
	COMPOSIZIONE *composition* — **poliestere** *polyester*	**%**	5 ± 2		
	COMPOSIZIONE *composition* — **viscosa** *viscose*	**%**	25 ± 2		
	COMPOSIZIONE *composition* — **poliuretano** *polyurethane*	**%**	70 ± 2		

Rev.7

data revisione scheda	05/04/2023 gg/mm/aaaa
revision date	*05/04/2023* day/month/year

PETA - APPROVED VEGAN

FSC www.fsc.org FSC® C117731

The mark of responsible forestry

Prodotti Certificati FSC®disponibili su richiesta
FSC®Certified products available on demand